



آب بند کننده غشایی (سیلیکا بند)

وند شیمی ساختمان

تولید و عرضه کننده مواد شیمیایی ساختمان

Silica Bond

مقدار مصرف

Vand Proof SB با توجه به نوع کار و طرح اختلاط پیشنهادی برای مصرف، به نسبت ۱:۴ تا ۱:۱ با آب مصرفی مخلوط می گردد.

روش مصرف

قبل از اجرای هرگونه لایه ای، ابتدا باید زیر کار را آماده کنیم . سطح زیر کار باید تمیز ، محکم و عاری از هرگونه چربی، روغن و ذرات سست چسبیده باشد . کلیه قسمتهای کرمو و محل درزهای اجرایی تا رسیدن به بتن سخت و سالم باید کاملاً کنده شود . سطوح جاذب آب را باید قبل از بطور کامل مرطوب کرده و به حالت اشباع رسانید. ماسه مصرفی باید دانه بندی مناسبی داشته و کاملاً شسته شده باشد. درشتی دانه باید متناسب با ضخامت قشر ملات مورد اجرا و پرداخت نهایی سطح مورده نیاز ، انتخاب گردد (مطابق جدول زیر). دقایقی قبل از اجرای لایه آب بند یا تعمیراتی چسب رابط تولیدی و ندشیمی (Vand L. A 2) مطابق با بروشور به عنوان آستر اولیه و چسب رابط بر روی سطح مورده نظر مالیده می شود و آنگاه در حالیکه لایه آستر هنوز مرطوب است اجرای ملات رویه آغاز می گردد . با توجه به محل استفاده ملات ساخته شده و نوع کاربری مورد انتظار Vand silica bond را به نسبت ۱ : ۱ تا ۴ : ۱ با آب مخلوط کرده و در ساخت ملات استفاده می کنیم.

در مورد دانه بندی ماسه می توان از جدول زیر ایده گرفت

دانه بندی ماسه	قشر ملات
تا ۰/۵ میلیمتر	۰/۵ - ۲ میلیمتر
۰-۱ میلیمتر	۱-۲ میلیمتر
۰-۳ میلیمتر	۳-۵ میلیمتر
بیش از ۰/۸ میلیمتر	بیش از ۱۵ میلیمتر

Vand silica bond ، ترکیبی از امولسیون پلیمری و سیلیکافیوم با کیفیت بالا بوده که ضمن افزایش چسبندگی موجب آب بندی ، سختی و افزایش مقاومت های مکانیکی بتن و ملات می گردد .

موارد مصرف

در موارد زیر کاربرد دارد :

- ویژه آب بندی کف سازی های صنعتی
- ساخت اولی پلیمری (overlay) در کف سازی های صنعتی بتنی
- اصلاح عملکرد ملات های تعمیراتی
- ساخت ملات برای پوشش های آب بند
- ساخت ملات های تعمیراتی جهت بخش های کرمو شده
- ساخت ملات شمشه کشی و نرمه کاری
- ساخت چسب رابط بایت اتصال بتن قدیم به ملات تعمیراتی یا آب بند

خواص ویژه

امولسیون پلیمری موجود در Vand silica bond پس از تبخیر آب یک فیلم پلیمری تشکیل داده و SiO_2 فعال موجود در آن با هیدروکسید کلسیم آزاد حاصل از فرآیند هیدراسيون سیمان واکنش پوزولانی می دهد که موجب ایجاد خواص زیر در بتن و ملات می گردد :

- افزایش چسبندگی و قوام و روانی
- آب بندی، کاهش نفوذ پذیری و ارتقای دوام
- افزایش مشخصات مکانیکی بتن و ملات
- سازگار با آب آشامیدنی و مقاوم در برابر ایجاد جلبک
- افزایش مقاومت سایشی
- افزایش مودول الاسیسیته
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و محیط های قلیایی شدید
- کاهش انقباض و جمع شدگی
- عدم ایجاد خوردگی در فلزات و آرماتور
- افزایش مقاومت در برابر نمک های بیخ زدا
- افزایش خاصیت انعطاف پذیری و طاب ضربه پذیری

شكل ظاهري: مایع، خاکستری رنگ

پايه شیمیایی: استایرن اکریلیک و سیلیکافیوم

وزن مخصوص: $1/2 \text{ Kg/Lit}$

pH: حدود ۷

شرایط نگهداری: به دور از بخندان

مدت نگهداری: در شرایط ایده آل تا یک سال

بسته بندی: گالنهای ۲۰ کیلوگرمی

ویژگی زیست محیطی: دوستدار محیط زیست

در هنگام اجرای کار حداقل دمای محیط باید $+5^\circ\text{C}$ درجه سانتیگراد باشد.

قبل از هر بار استفاده از Vand silica bond ظرف محتوى آن را باید کاملاً تکان داده تا محتويات آن به طور کامل مخلوط گردد.

مقدار مصرف Vand silica bond بر حسب کیلوگرم بر متر مربع به ازای هر سانتیمتر ضخامت ملات

۱ به ۴		۱ به ۳		۱ به ۲		۱ به ۱		نسبت آب به آب Vand Proof SB	
۰/۸	۰/۵	۰/۸	۰/۵	۰/۸	۰/۵	۰/۸	۰/۵	نسبت آب به سیمان	
۱/۲	۰/۹	۱/۵	۱/۱	۲/۱	۱/۵	۳/۰	۲/۳	۱ به ۱	نسبت سیمان به ماسه
۰/۸	۰/۶	۱/۰	۰/۷	۱/۳	۰/۹	۱/۹	۱/۴	۲ به ۱	
۰/۶	۰/۴	۰/۸	۰/۵	۱/۰	۰/۷	۱/۵	۱/۱	۳ به ۱	

روش کار با جدول ارائه شده در بالا

ابتدا نسبت Vand silica bond به آب را انتخاب می کنیم.

این نسبت با توجه به محل مورد استفاده و میزان آب بندی و چسبندگی مورد انتظار تغییر می کند. بطور مثال برای ساخت ملات آب بندی در لایه های زیرین که از حساسیت بیشتری برخوردارند این نسبت از ۱:۱ شروع شده و در لایه های رویی به ۱:۴ ختم می گردد. عموماً برای ملاتهای تعمیراتی این نسبت ۱:۲ یا ۱:۳ در نظر گرفته می شود.

بعد از انتخاب نسبت Vand silica bond به آب، نسبت آب به سیمان را انتخاب می کنیم.

نسبت آب به سیمان با توجه به نوع کار مربوطه و امکانات موجود در کارگاه انتخاب می گردد. به عنوان مثال در صورت ساخت ملات تعمیراتی کف و استفاده از میکسر می توان این نسبت را ۰/۵ در نظر گرفت و در صورت اجرای لایه آب بندی به روش پاشیدن ملات این نسبت باید ۰/۸ انتخاب گردد.

سپس با انتخاب نسبت سیمان به ماسه، عدد مقابله آن را قرائت می کنیم. عدد مزبور وزن Vand silica bond مصرفی به کیلوگرم برای اجرای یک سانتیمتر ملات می باشد.

نسبت سیمان به ماسه نیز با توجه به نوع کاربری مورد انتظار تعیین می گردد. به طور مثال برای ساخت ملات آب بندی در لایه های زیرین این نسبت از ۱:۱ شروع شده و در لایه های رویی به نسبت ۱:۳ ختم می گردد. عموماً برای ملاتهای تعمیراتی این نسبت ۱:۲ در نظر گرفته می شود.