



وند شیمی ساختمان
تولید و عرضه کننده مواد شیمیایی ساختمان

Joint Sealant & Fillers

Vand Seal CA 100

استاندارد مرجع
ASTM D1850

کد کالا
۲۶۰۳

درزگیر خمیری

سرد اجرا

Cold Apply Sealant



روش مصرف

سطح زیر کار می باید تمیز ، خشک و عاری از هرگونه ذرات چربی و روغن، گرد و خاک و چسبیده سست باشد.

Vand Seal CA 100 ، بوسیله کاردک های مخصوص یا

روش های دستی درون درز قرار می گیرد.

استفاده از پرایمر اولیه چسبندگی را افزایش می دهد.

مقدار مصرف

میزان مصرف Vand Seal CA 100 بستگی زیادی به ابعاد و عمق درز دارد که این میزان باید با توجه به حجم اشغال شده و وزن مخصوص مواد تعیین شود.

تذکر مهیم

Vand Seal CA 100 را نباید در مجاورت مواد سوختی قرار داد.

مشخصات فنی

شکل ظاهوری: خمیر، مشکی رنگ
پایه شیمیایی: بیسون
وزن مخصوص: $\frac{1}{4}$ Kg/Lit

شرایط نگهداری: به دور از تابش مستقیم نور خورشید
مدت نگهداری: در شرایط ایده آل تا دو سال
بسته بندی: حلبهای ۲۰ کیلوگرمی
ویژگی زیست محیطی: دوستدار محیط زیست

مشخصات درزها

حداقل عرض درز بایستی برابر با ۱۰ میلیمتر باشد.
نسبت عمق به عرض درزهای ساختمانی و درزهای انقباض بین ۱:۱ تا ۱:۲ می باشد.
می توان با قیمانده عمق درزها را ابتدا با فیلرهای مناسب مانند فوم یا کنف پر کرد.

