



وند شیمی ساختمان
تولید و عرضه کننده مواد شیمیایی ساختمان

Grouting


Vand Expand-Z

استاندارد مرجع
ASTM C940

کد کالا
۲۴۰۷

افزودنی انبساط دهنده - زد برای ساخت گروت

Expanding Group Admixture



مقدار مصرف

میزان مصرفی در حدود ۱ الی ۱/۵ درصد وزن سیمان دارد.

۱۰ کیلوگرم Vand Expand-Z برای ساخت یک متر مکعب گروت منبسط شونده کافی می باشد.

روش مصرف

Vand Expand-Z، جهت مصرف با سیمان و سنگدانه مناسب مخلوط می گردد. در صورتی که ضخامت بخشی که گروت حاصل در آن تزریق خواهد شد کمتر از ۵ میلیمتر باشد می توان سنگدانه را از ترکیب حذف نمود، همچنین با افزایش ضخامت قطر، سنگدانه مصرفی نیز باید اضافه شود.

طرح اختلاط پیشنهادی برای ساخت گروت منبسط شونده:

Vand Expand-Z - ۱ کیلوگرم

سیمان تازه - ۸۰ کیلوگرم

ماسه شسته شده - ۱۵۰ کیلوگرم

آب تا رسیدن به روانی مورد نظر

در صورتیکه نیاز به مقاومت بیشتر باشد بهتر است بجای اضافه نمودن آب از روان کننده مناسب استفاده شود.

افزودنی انبساط دهنده ای است که با ایجاد گاز هیدروژن و نهایتاً حباب های میکرونی در داخل مخلوط های پایه سیمانی، باعث افزایش حجم می شود و یا به عبارتی از کاهش حجم و انقباض های اولیه و نهایی ترکیب های پایه سیمانی جلو گیری می نماید.

موارد مصرف

Vand Expand-Z در ملاتها یا دوغابهای سیمانی که جهت تزریق در فضاهای بسته ساخته می شوند، افزوده می گردد مانند:

- ساخت گروت برای زیر صفحه ستون ها (Base Plate) در اسکلت های فلزی، زیر ریل جرثقیل ها، دکل های برق و ...

- ساختن ملات های تعییراتی

- ساختن دوغاب جهت تزریق پرده آب بند سد ها، قلاف کابل های تنیده و ...

- ساختن ملات های انبساط دهنده برای پر کردن حفرات، شکاف ها و فضای خالی بلت ها

- پر کردن پشت لایینینگ تونل ها

- تولید ملات های نیلینینگ

خواص ویژه

Vand Expand-Z موجب می گردد تا ملات سیمانی:

- جلوگیری از ترک خوردن سیمان پس از سخت شدن

- فاقد کلراید، نیترات و یا هر مواد خورنده دیگر که باعث خوردگی در آرماتور و پروفیل شود.

- افزایش سیالیت و روانی بدون ایجاد جداشده

- افزایش مقاومت و دوام در برابر سیکل های انبساط و انقباض

- کاهش آب مصرفی از ۵ الی ۱۰ درصد

- چسبندگی خوبی بین سطوح اطراف اعم از فلزی یا بتونی ایجاد می نماید

شكل ظاهري: پودر، خاکستری رنگ
پایه شیمیایی: کانیهای قلیایی
وزن مخصوص: ۰/۷ Kg/Lit
شرایط نگهداری: محیط خشک و دور از فشار
مدت نگهداری: در شرایط ایده آل تا دو سال
بسته بندی: کيسه های یک کیلوگرمی
ویژگی زیست محیطی: دوستدار محیط زیست

- Vand Expand-Z با سیمانهای پوزولانی سازگار نبوده و موجب اخلال در گیرش آن می گردد.
- فقط استفاده از سیمانهای تیپ I یا II توصیه می گردد.
- Vand Expand-Z هرگز نباید بیش از ۲٪ از وزن سیمان مورد مصرف قرار گیرد.

